

TITAN PLUS®

INT

EXT

EAU

DEFINITION

Peinture mate aux copolymères acrylique, en dispersion aqueuse.

DESTINATION

- INTERIEUR / EXTERIEUR
- Supports neufs et façades en service.

PROPRIETE

- Très couvrant.
- Blancheur éclatante.



Phase aqueuse



Brosse



Mat



Pistolet



Rouleau

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT EN POT

Liquide, légèrement thixo

SECHAGE (A 20C- 65% HR)

Sec : 45Min / Redoublable : 3H

ASPECT DU FEUIL SEC

Mat

RENDEMENT

1Kg / 5m²

TEINTE

Blanc

CONDITIONNEMENT

5KG – 15KG - 30KG

MASSE VOLUMIQUE * KG/DM3

1.7 ± 0.1

CONSERVATION

24 mois dans son emballage d'origine.

EXTRAIT SEC

En volume : 46% ± 0.5%

HYGIENE ET SECURITE

Non soumis à l'étiquetage / Produit en phase aqueuse.

PRÉPARATION

- Température de l'air : minimum 5 °C maximum 40 °C.
- Humidité relative : 80% maximum.
- La température du substrat : minimum 5 °C maximum 40 °C.
- Humidité : appliquer sur les murs visiblement secs.

APPLICATION

■ PRÉPARATION DU SUPPORT

- Applicable sur murs neufs, murs anciens, plâtre, bois.
- Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrées.
- Assainissement fongicide et algicide avec le LIQUIDE ANTIBACTERIEN, même dans le cas où le support ne présente pas de présence de moisissures ou/et d'algues.

■ MATERIEL D'APPLICATION

Applicable avec : pinceau, rouleau, pistolet (buse diamètre 1.7 à 2.2mm) et pistolet sans air (buse diamètre 0.4 à 0.5mm).

■ NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant.

PROCESSUS

IMPRESSION	MISE À LA TEINTE	DILUTION	FINITION
Application d'une couche d'impression ou un primaire d'adhérence.	Avec nos colorants universels UNITINT® .	- Diluer à 10% en poids pour une utilisation au rouleau, pinceau. - Diluer à 15% en poids pour une utilisation au pistolet. * Dilution a l'eau.	Appliquer deux couches de TITAN PLUS® .

C2CI (Couleur de Côte d'Ivoire)

Zone Industrielle de Yopougon, Carrefour SOACI
26 BP 1377 ABIDJAN 26, Abidjan, Côte d'Ivoire
Email : info@c2-ci.com